



# AGS 3506

ARTNR: 3506 | KLOTTERSKYDD

AGS 3506 är ett kulörsatt allväders klotterskydd bestående av en vattenburen vaxdispersion, avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray, pensel och tectylklotter samt har dessutom en god motståndskraft mot tuschklotter. Skyddar den behandlade ytan upp till 5 år. Är speciellt lämplig där betongmiljö skall färgsättas tillfälligt eller under längre tid. Kan användas för att ge jämnare färgsättning på fasadsocklar. Är diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD Guideline 302B. Godkänd enligt BRO 94. Är ett s.k. "offerskydd", vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt. Kan användas som tillfällig färgsättning i stadsmiljöer vid t.ex. evenemang.

## Förberedelser

Rengör först ytan noggrant från både klottor och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Idealisk ytemperatur är inom intervallet 10-35°C. Nedre temperaturgräns är +5°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95%.

*Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan. OBS! Nygjuten betong måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3506 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.*

## SÅ HÄR GÖR DU:

### Klotterskyddning utomhus

Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3506 kan appliceras med färgspruta, lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS Vänta tills första lagret torkat, ca 30 minuter-3 timmar. AGS 3506 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

### Klotterskyddning inomhus

På målade ytor, applicera med s.k. "tvättpäls" (som vid fönsterputs), pensel, roller, eller lågtrycksspruta i kombination med "tvättpäls". Skyddet läggs i tre lager.

### Klotterborttagning utomhus

#### Metod 1 - Normal yta

Avlägsna klotteret med högtrycksvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

#### Metod 2 - Känslig yta

Spraya på AGS 3505. Låt verka på ytan i ett par minuter, spola sedan av med hetvatten 90°C, 50-80 bar. Metoden är speciellt lämplig där ytan är spröd. Ströklottor kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten och torka torrt. Återskydda med 2-3 lager!

*RAL OCH NCS beteckning för klotterskydd kan ej jämföras med motsvarande för konventionella färger. Nyansskillnad kan förekomma. Gör alltid ett prov på resp. yta för godkännande.*

### Klotterborttagning inomhus

**Målade ytor:** Fukta ytan med AGS 3505, torka bort klottret med vit scotchbright eller trasa, neutralisera med vatten. Vid mycket klotter, tvätta om möjligt med högtryck (vattensug).

**Porösa ytor:** Högtryck (vattensug).

### Återskyddning av klotterskyddad yta

Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3506 med torktid emellan.

### Dosering

Används koncentrerat.

### Åtgång

Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.

### Riktvärden:

- Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, ca 0,25 liter/m<sup>2</sup> totalt.
- Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, ca 0,30–0,35 liter/m<sup>2</sup> totalt

### Torktid

Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

### På ytan

UV-resistent, väder- och vattenavvisande.

### Teknisk data

- Vattenburen vaxdispersion.
- AGS 3506 finns i flertalet olika kulörer. Kan brytas enligt NCS och RAL.
- Levereras i 10 liters dunkar.
- Specifik vikt: 1,1 kg/liter.
- TS-halt ca 16,5 %.
- pH-värde 8-9.

### Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

### Hållbarhet

Ca 12 månader i rumstemperatur i oöppnad förpackning.

### Märkning: Varning



### Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid väg- eller järnvägstransporter.